

单壁管

**GTF (YG) (2X/3X)**

柔软阻燃型黄绿双色热缩管

**性能特征**

- ◎ 2:1 和 3:1 收缩比
- ◎ 即时识别与颜色持久性
- ◎ RoHS 认证



**应用场景**

用于识别电线和电缆上的“接地”，以及绝缘轻型线束。

**性能特征 / 认证**


UL224/VW-1/600V Class1

**工作温度**

-55°C to 125°C

**主要技术指标**

测试项目	测试方法	性能指标
拉伸强度	ASTM D 2671	10.4MPa (最小)
断裂伸长率	ASTM D 2671	200% (最小)
热老化 (158°C/168 小时) 拉伸强度	UL 224	保留 70%
热老化 (158°C/168 小时) 断裂拉伸率	UL 224	100% (最小)
热冲击 (250°C/4 小时)	UL 224	无裂纹、无滴流
阻燃性	UL 224	VW-1
体积电阻	UL 224	10 <sup>14</sup> Ω.cm (最小)
冷弯 (-30°C/小时)	ASTM D 2671	无裂纹



**产品规格**

尺寸 (英寸)	供应尺寸 (毫米)		收缩后尺寸 (毫米)
	D* (最小)	d* (最大)	w* (最小)
GTF (YG) 收缩比 2:1			
3/32	2.4	1.2	0.42
1/8	3.2	1.6	0.42
3/16	4.8	2.4	0.52
1/4	6.4	3.2	0.54
3/8	9.5	4.8	0.54
1/2	12.7	6.4	0.62
3/4	19.1	9.5	0.75
1	25.4	12.7	0.85
1 1/4	31.8	15.9	0.85
1 1/2	38.1	19.1	0.96
2	50.8	25.4	0.97
3	76.2	38.1	1.17
4	101.6	50.8	1.30
GTF (YG) (3X) 收缩比 3:1			
3/32	2.4	0.8	0.50
1/8	3.2	1.1	0.53
3/16	4.8	1.6	0.60
1/4	6.4	2.1	0.65
3/8	9.5	3.2	0.75
1/2	12.7	4.2	0.80
3/4	19.1	6.4	0.90
1	25.4	8.5	1.00
1 1/2	39.0	13.0	1.20

D\* = 供货时的尺寸  
d\* = 收缩后的内径尺寸  
w\* = 收缩后的壁厚尺寸

**订购信息**

颜色	黄色 & 绿色
包装标准	1.2M/PC (4 英尺) 或 缠盘
订购说明	说明产品名称, 尺寸和颜色 (例如: GTF (YG) 9.5/4.8 黄绿)

\* 非标准的长度可按要求定制。